



**CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI PVC
PVC TECHNICAL MATERIALS**

	Dati tecnici <i>Technical data</i>	Normativa <i>Test method</i>	Unità <i>Unit</i>	PVC
Caratteristiche fisico-meccaniche <i>Physical-mechanical properties</i>	Densità <i>Density</i>	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	~1,47
	Tensione di snervamento <i>Tensile stress at yield</i>	DIN EN ISO 527-1	N/mm ²	≥55
	Resistenza alla rottura <i>Breaking strenght</i>	DIN EN ISO 527-1	N/mm ²	-
	Allungamento alla rottura <i>Elongation at break</i>	DIN EN ISO 527-1	%	≥20
	Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	DIN EN ISO 527-1	N/mm ²	≥3100
	Stress con 3,5% allung. est. <i>Stress at 3,5% strain</i>	DIN EN ISO 178	N/mm ²	≥80
	Resistenza alla compressione <i>Compression strenght</i>	ISO 3597-3	N/mm ²	≥78
	Resistenza all'urto <i>Impact strenght no rupture</i>	ISO 179-2	kJ/m ²	0
	Intaccamento all'impatto <i>Notched impact strenght</i>	DIN EN ISO 179-2, a 23 °C	kJ/m ²	≥4
	Durezza sfera alla spinta <i>Ball thrust hardness</i>	ISO 2039	N/mm ²	~120
	Rottura al freddo <i>Cold crack temperature</i>	DIN EN 1876-2	°C	-
	Durezza bordi A <i>Shore hardness A</i>	DIN ISO 868	-	-
	Durezza bordi D <i>Shore hardness D</i>	DIN ISO 868	-	85
	Caratteristiche termiche <i>Thermal properties</i>	Temperatura di saldatura <i>Welding temperature</i>	DVS 2207/2	°C
Massa d'aria <i>Air mass</i>		DVS 2207/2	l/min	-
Conformazione alla temperatura <i>Forming temperature</i>		-	°C	-
Temp. rammollimento Vicat <i>Vicat softening temperature</i>		VSP/B/50, DIN EN ISO306	°C	≥80
Resistenza alla temp. A <i>Heat distortion temp.A</i>		DIN EN ISO 75-A	°C	~75
Resistenza alla temp. D <i>Heat distortion temp.D</i>		DIN EN ISO 75-D	°C	~82
Coeff. di esp. lin. (20÷60°C) <i>Coefficient of linear expansion</i>		DIN 53752	K ⁻¹	~70x10 ⁻⁶
Caratteristiche elettriche <i>Electrical properties</i>	Resistenza trasversale <i>Volume resistivity</i>	DIN VDE 0303-3	Ω cm	>10 ¹⁵
	Resistività superficiale <i>Surface resistivity</i>	DIN VDE 0303-3	Ω	>10 ¹³
	Relatività dielettrica <i>Relative dielectric</i>	DIN VDE 0303-4	1 kHz	~3,2
	Perdita dielettrica <i>Dielectric loss</i>	DIN VDE 0303-4	1 kHz	~0,02
Altre proprietà <i>Other properties</i>	Comportamento al fuoco <i>Fire behavior class</i>	DIN 4102	-	B1, 1-4mm
	Assorbimento acqua <i>Water absorption</i>	DIN EN ISO 62-3	24h,100°C m ² /cm ²	≤3
	Range temperature <i>Temp.range for application</i>	-	°C	-5 ÷ +60
	Colore <i>Color</i>	-	-	Grigio/ Grey RAL 7011